

Polyfilla

MDF-Vuller

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
Pasta – gebruiksklaar.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Vult kleine gaten en groeven. Uitstekende hechting op MDF en HDF.

Eigenschappen

Schroef-, spijker- en boorvast. Volgt de werking van MDF en HDF. Maximale laagdikte: 1 cm.
Maximale diepte: 2 cm. Spiegelglad eindresultaat. Perfect schuurbaar.

Kleuren

Lichtbruin

Verpakkingen

330 g (tube)

2. Verwerking van het product

Niet beneden 5°C gebruiken.

Droogtijd

Overschilderbaar: na ca. 2 uren (20°C, 1 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Onmiddellijk na gebruik gereedschap en handen schoonmaken met warm water.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen. De ondergrond schuren.

Gebruiksaanwijzing

Tube voor gebruik goed kneden. Product kan direct uit de tube verwerkt worden. Druk het product met een plamuurmes stevig in het gat. Voor een glad resultaat: afwerken met vochtig plamuurmes. Voor gaten dieper dan 1 cm, in meerdere lagen vullen met voldoende droogtijd tussen de lagen. Na 2 uren droging, oppervlak schuren. Bij gebruik buiten minimaal 2 keer overschilderen.

Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Niet beneden 5°C bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be