

Polyfilla

Supersterke Houtvuller

HOUT



1. Productomschrijving

Vullen en repareren: kleine gaten 2-20 mm.
2 componenten.

Toepassingsgebied

Geschikt voor binnen en buiten. Voor het supersterk vullen van kleine beschadigingen in (on)geschilderd hout, metaal en polyester. Ideaal voor reparaties met een hoge/zware belasting.

Eigenschappen

Sneldrogend. Schroef-, spijker- en boorvast. Maximale laagdikte: 1 cm.

Kleuren

Naturel

Verpakkingen

200 g (tube)

2. Verwerking van het product

Niet gebruiken beneden 10°C.

Droogtijd

Overschilderbaar na 15 minuten (20°C, 1 cm laagdikte).

Reiniging gereedschap

Gereedschap reinigen met aceton of thinner.

3. Ondergrond en gebruiksaanwijzing

Inhoud


190 g Supersterke Houtvuller.
10 g verharder.

Vorbereiding ondergrond

Ondergrond moet schoon, droog, vet- en stofvrij zijn. Loszittende delen verwijderen en de ondergrond schuren.

Gebruiksaanwijzing

Let op: het product mengen met de verharder. Mengverhouding: 1 cm verharder per 5 cm product (zie afbeelding). In verband met uitharden, niet meer product aanmaken dan in 5 minuten verwerkt kan worden. Met een plamuurmes op een harde ondergrond mengen tot een egale kleur ontstaat. Product met een plamuurmes gelijkmatig aanbrengen.



Afwerking

Overschilderbaar met alle soorten verf of beits.

4. Veiligheid en bewaring

Veiligheid

Buiten het bereik van kinderen houden.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken.

Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie.

Schuurstof niet inademen. Een stofmasker dragen.

Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met alle lokale, regionale, nationale of internationale regelgevingen.

Bewaring

Koel bewaren.

Niet beneden 5°C bewaren.

In goed gesloten verpakking bewaren.

Deze technische fiche, op datum van september 2015, annuleert en vervangt alle voorgaande uitgaven. Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Steeds navragen bij onze diensten of er geen nieuwe fiche bestaat van recente datum.

Voor verder advies: tel. +32 (0)800.32.000

In geval van intoxicatie, onmiddellijk het Antigifcentrum contacteren op nummer +32 (0)70.245.245
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11

www.polyfilla.be